

SF19+

Valore eccezionale
Isolamento in lamina multistrato

PRODOTTO 3 IN 1

LAMINA ISOLANTE, STRATO
ANTIVAPORE E BARRIERA
CONTRO LE RADIAZIONI

FACILE INSTALLAZIONE

NON OCCORRE NESSUN
UTENSILE SPECIALE

IDEALE PER L'USO IN:

NUOVE COSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI DI TETTI,
PARETI E PAVIMENTI

OTTERRETE QUALSIASI VALORE U

RAGGIUNGETE O SUPERATE
GLI OBIETTIVI PREFISSATI

ECOSOSTENIBILE

PRODOTTO CON FINO AL 40 % DI
MATERIALE RICICLATO



UK
CA

CE

V.4 2023



✓ Tetto



✓ Parete



✓ Pavimento

Isolante termico per l'uso in tetti, pareti e pavimenti.

VANTAGGI

- ✓ SF19+ fa parte della gamma SuperFOIL di pellicole multistrato che offre un design 3 in 1 che fornisce isolamento ad alte prestazioni, barriera al vapore e barriera alle radiazioni tutto in un unico prodotto.
- ✓ SuperFOIL agisce anche come barriera radiante, riflettendo il calore in eccesso nei mesi estivi e isolando tutto l'anno.
- ✓ SF19+, come tutti i nostri prodotti multistrato, è stato sottoposto a test rigorosi per far sì che sia in grado di soddisfare tutte le nuove normative edilizie.
- ✓ I design di SuperFOIL consente un'installazione semplice e senza speciali utensili, garantendo il minimo spreco.
- ✓ Con SF19+ è possibile l'installazione "COMBI" rendendolo compatibile con le altre tipologie di isolanti tradizionali.
- ✓ SF19+ è ideale per l'uso su tetti, pareti e pavimenti in nuove costruzioni e in caso di ristrutturazioni.
- ✓ SF19+ è composto fino al 40% da materiali riciclati ed è completamente riciclabile al termine della sua vita utile di oltre 50 anni.



DIMENSIONI PRODOTTO

Spessore	45mm
Lunghezza	10m
Larghezza	1,2m o 1,5m
Superficie	12m ² o 15m ²
Peso	10kg o 13kg

RESISTENZA AL FUOCO

Reazione al fuoco (EN 13 501-1)	Classe E (dietro cartongesso)
---------------------------------	----------------------------------

Le dimensioni sono approssimative e soggette a modifiche senza preavviso, tolleranza +/- 5%

PROPRIETÀ TERMICHE

Solo isolante	R = 1,63
Tetto (intercapedini comprese)	R = 2,27
Parete (intercapedini comprese)	R = 2,73
Pavimento (intercapedini comp.)	R = 4,37
Emissività	0,03

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Resistenza al vapore acqueo	1200MNs/g
Resistenza alla penetrazione dell'acqua	W1
Flessibilità a temperature fino a	-40°C
Resistenza alla trazione - LUNGHEZZA	757/784 N/50mm
Resistenza alla trazione - LARGHEZZA	726/757 N/50mm